

## FOLHA DE DADOS

<b>CÓDIGO DO PRODUTO</b>	<b>PEBD.100.FT</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Polietileno de Baixa Densidade</b>
<b>COR</b>	<b>Branco</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>Extrusão Filme</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>Uso geral</b>

### A – Propriedades de Controle:

- Índice de Fluidez (ASTM D 1238; 190°C; 2,16kg): 1,30 g/10min
- Densidade (ASTM D 792) : 0,925 g/cm<sup>3</sup>
- Teor de Carga (PT-IT-18; 650°C; 40min): 5 %
- Teor de Umidade (PT-IT-30): < 0,25 %

### B – Informações Adicionais:

- Embalagem: sacaria de rafia com 25 kg peletizados.
- Armazenamento: Devem ser armazenado em locais cobertos com boa ventilação, protegido de calor extremo e umidade.
- Aspecto: peletes (grãos).

### C – Observações:

As informações aqui descritas servem como referência para a seleção e utilização adequada dos produtos Plastimil e estão de acordo com o nosso melhor conhecimento. No entanto, esses dados não devem ser considerados como garantia de desempenho.

**Ambiente de Prova: (salvo indicação específica de cada item)**  
**Temperatura: 23 ± 2°C**  
**Umidade Relativa: 50 ± 10%**

REVISÕES		
DATA	REVISÃO	RESPONSÁVEL
20.10.2014	00 - Emissão Inicial	Luiz Camargo