

CÓDIGO DO PRODUTO	PPC.211.40.T
DESCRIÇÃO	Polipropileno Copolímero
COR	Preto
PROCESSO	Injeção
APLICAÇÕES	Peças em Geral

A – Propriedades de Controle:

1. Índice de Fluidez (ASTM D 1238; 230°C; 2,16kg): 10 g/10min
2. Densidade (ASTM D 792) : 1,22 g/cm³
3. Teor de Carga (PT - IT -18; 670°C; 40min): 40 %

B – Propriedades Típicas:

1. Impacto IZOD (ASTM D 256; 23°C; com entalhe): 100 J/m
2. Módulo de Flexão (ASTM D 790): 1500 MPa

C – Informações Adicionais:

1. Embalagem: Sacaria de rafia com 25 kg peletizados ou Big Bag de 1100 kg paletizados.
2. Armazenamento: Deve ser armazenado em locais cobertos com boa ventilação, protegido de calor extremo e umidade.
3. Aspecto: peletes (grãos).

D – Observações:

As informações aqui descritas servem como referência para a seleção e utilização adequada dos produtos PLASTIMIL e estão de acordo com o nosso melhor conhecimento. No entanto, esses dados não devem ser considerados como garantia de desempenho.

Ambiente de Prova: (salvo indicação específica de cada item)
Temperatura: 23 ± 2°C
Umidade Relativa: 50 ± 10%

REVISÕES		
DATA	REVISÃO	RESPONSÁVEL
08.08.2015	Emissão Inicial	Cláudio Faria